取扱説明書

DAYTONA corp.

S65862①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ホットグリップ専用 接着剤(2 液タイプ)	適応車種	商品NO.
	デイトナ製 ホットグリップ専用	65862

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	接触禁止	表記の注意を告げるものです。
火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	マスク着用	表記の行為を義務付けるものです。
保護メガネ着用	表記の禁止行為を告げるものです。	可燃性注意	表記の注意を告げるものです。

⚠注意

実施

・ 使用方法を確認・理解した上ご使用ください。当社指示以外の使用方法では接着剤の性能が発揮されない場合もあります。必ず使用方法を確認ください。

禁止

・この商品はデイトナ製ホットグリップ専用の接着剤です。他のものへの使用は禁止いたします。

その他

・ この商品は使いきりです。残った接着剤を保管、使用しないでください。粘着力の保証ができません。
・ 子供の手の届かない所に保管し、いたずらしないように管理してください。
・ ポリエチレン、ポリプロピレンには接着できません。

2007/12/03

・ 硬化時間　4 時間(外気温度 20℃)で初期硬化。24 時間で完全硬化します。

硬化しないうちに使用しないでください。走行中に脱落・操作不良を起こします。

・ 換気の良い場所で作業をしてください。接着剤を皮膚につけないように手袋やマスク・保護メガネを着用して作業をしてください。

付着した場合は、直ちに石鹸と水で洗い落としてください。その後医師の診断を受けてください。

・ かぶれやすい物質です。

・ 毒性あり。

可燃性注意

・ 作業中の火気に注意ください。

・ 第四類第三石油類　危険等級Ⅲ

本商品の特徴

●弾力性エポキシ系接着剤。弾力性を持った接着剤です。
●-60℃～120℃に対応。

商品諸元

●A 液(主剤)変成シリコーン樹脂・3 級アミン(毒性あり・湿気厳禁)
●B 液(硬化剤)エポキシ樹脂(毒性あり・湿気厳禁)

商品内容

NO	パーツ名	数量
①	A 液(主剤)	1
②	B 液(硬化剤)	1

*開柱する際にはチューブを強く持つと先端より勢いよく溶剤が出る場合があります。また、先端部を上にして開柱するようにしてください。

使用方法

ご使用前に A 液・B 液が硬化していないか確認してください。溶剤の特性で硬化している可能性があります。その際は購入先にご相談ください。

作業手順

1. 接着する部分の汚れ・サビ等をサンドペーパーなどでよく落として、油分などきれいに取り除いてから接着してください。

2. A 液、B 液を必要量、同量分をチューブから出し十分に混合させてください。完全に混ざると淡黄色白色となります。この状態で使用してください。

   片側ずつ接着させます。混合された接着剤は 30 分(20℃)以内に作業を終了してください。

3. ハンドル側(スロットル側)、グリップ内側両方に混合させた接着剤をまんべんなく塗り、接着させます。(接着中は、グリップをまわしたりしないでください。)

4. グリップの端よりはみ出した接着剤は、硬化する前にウエス等できれいに除去してください。特にスロットル側のはみ出した接着剤はきれいに除去してください。

5. 約 4 時間で初期硬化します。(外気温度 20℃) 完全硬化は 24 時間です。初期硬化するまではグリップの使用を控えてください。

使用方法補足

・グリップのネジレ防止のため、グリップエンドにワイヤリングすることをお勧めいたします。

商品番号 62990/62992 ホットグリップショートやスタンダードはグリップエンドから 10mm 以内でワイヤリングをしてください。

商品番号 43751 ヘビィーデューティタイプはグリップエンドから 13mm 以内でワイヤリングをしてください。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで